

ACRY-FLOOR 2K

ÇİMENTO VE AKRİLİK BİLEŞENLİ ASFALT BOYA VE KAPLAMASI

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 26.08.2024

Ürün Tanımı:

Polimer takviyeli özel çimento esaslı A bileşeni ve akrilik kopolimer esaslı B bileşeni ile, çift komponentli asfalt boya ve kaplamasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

- Eski veya yeni dökülen kuru ve temiz asfaltlar,
- Baskı beton uygulanmış yüzeyler.
- Yürüyüş yolları, kaldırımlar, garajlar, depolar, yükleme sahaları

Özellikleri

- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.
- Asfaltın aşınma mukavemetini normal asfalta göre 3 kat artırır.
- UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığındaki UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelerle dayanıklıdır.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Mükemmel su izolasyonu sağlar.

Uygulama

GRADA ACRY-FLOOR 2K uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. B komponenti (üstteki sıvı bileşen) ana kovanın içerisine (alttaki toz bileşen) üzerine dökülür ve 1,5 litre su yavaş yavaş ilave edilir. 400 - 500 devirlik 1/2 inçlik matkaba takılarak 3 - 5 dakika iyice karıştırılır. Boya 110 PSI'lik hava kompresörüne bağlanan çift kademeli pompa ve buna bağlı püskürtücü ile asfaltın yüzeyine tek ya da iki kat

olarak kapatıcılığına göre püskürtülür. Fırça ile boya asfaltın yüzeyinde siyah renk kalmayacak şekilde yayılır. Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.

İnceltme

Karışım 1,5 litre su ile inceltilir. (1 set için)

Karışım Oranı (Ağırlıkça)

Toz bileşen Komponent A: 16,5 kg

Sıvı Bileşen Komponent B: 6,5 kg

Kuruma Süresi (20°C)

Katlar arası bekleme: 1 - 2 saat

Yaya trafiğine uygunluk: 1 - 2 saat

Araç trafiğine uygunluk: 3 gün

Boyanabilen Alan

1 kg ile tek katta 1 - 1,4 m² alan boyanabilmektedir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

Net: 23 kg Set Toplam 23,00 (16,5 + 6,5) kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001