

DECOTRANS S 235

Solventsiz Epoksi Şeffaf Dekoratif Kaplama Ve Döküm Reçinesi

Ürün Teknik Dokümanı
Düzenleme: 17.12.2018
Revize :

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, dekoratif şeffaf kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Şeffaf dolgu veya kaplama istenen, dekoratif mobilya ve aksesuar ürünlerinde,
Bujiteri ürünlerinde,
Damla etiketlerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	: Şeffaf
Görünüm	: Renksiz sıvı
Ağırlıkça Katı Madde	: % 100
Yoğunluk	: A: 1,13 kg/l B: 1,01 kg/l
Sarıyat	: 9 kg / m ² /cm
Döküm Kalınlığı	: Tek dökümde 3 cm
Ambalajı	: A: 6 kg B: 2 kg
Karışım Oranı	: (A / B) 3 / 1
Karışım Ömrü	: 20 dakika / 25°C
Katlar Arası Bekleme	: 24 saat / 25°C
Jelleşme	: Rijit :24 saat / 25°C
Karışım Viskozitesi	: Rijit:500-600 mPa.s
Mekanik Mukavemet	: 7 gün
Raf Ömrü	: 6 ay
Ekipman Temizliği:	Epoksi Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Hava sürüklemesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

Yüzey ve çevre sıcaklığı +10°C altında-+30°C üstünde ve ağırlıkça %4 üzerindeki nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Karışım oranlarına dikkat edilmelidir. ASTM'ye göre yükselen nem olmamalıdır. Bağıl nem en fazla %80 çiy noktası yoğuşmaya dikkat

ediniz. Yoğuşma ve kabarcık oluşma riskini azaltmak için, yüzey ve kürünü almamış zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Açılmış ürünün kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr