



EPO-MVR

Epoksi Mat Vernik

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli epoksi reçine esaslı mat vernik.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap, beton, doğal taş ve metal yüzeylerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Görünüm	Mat
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde	% 40
Yoğunluk	1,0 g/cm ³
Sarfiyat	Sarfiyat tablosuna bakınız.
Ambalajı	14 kg A Bileşeni 7 kg B Bileşeni Toplam Set: 21 kg
Alevlenme Noktası	>25°C
Karışım Oranı (A / B)	2 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat/ 25°C
Kuruma Süresi	12 saat/ 25°C
Mekanik Mukavemet Zamanı	7 günden itibaren
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler aseton ile temizlenip yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.